



UNIWORK
WORKING SHOES

Fabrication italienne sur
toute notre gamme
Création et certification : Italie
Matières premières : Italie
Piqûre des tiges : Albanie
Injection et stockage : Italie

Respect des normes :
ISO 9001
ISO 14001
SA 8000

www.uniwork.it



UNITREK S3 CI

CARACTÉRISTIQUES

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
CERTIFICATION CIMAC
F-217-03745-20

TIGE : Cuir fleur hydro

SEMELE DE PROPRIÉTÉ : Unisoft avec absorbeur de choc

EMBOUT : Composite

LAME ANTIPERFORATION : Textile

SEMELE : SOLAGRIP cramponnée en PU2D

DOUBLURE : HK3 haute capacité respirante

POINTURE : 38 au 48

NORME ADDITIONNELLE : CI

RESISTANCE AU GLISSEMENT : SRC

PRÉCONISATION

BTP
SECOND OEUVRE
TRAVAUX EXTERIEURS
ESPACE VERT

Semelle Unisoft
incluse





RÉSULTATS AUX TESTS

	Exigences Normes	Résultat Uniwork
5.11 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS "SRC"		
Test de la semelle sur céramique lubrifiée : eau + détergents		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,32	0,35
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,28	0,31
Test de la semelle sur acier avec glycérine		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,18	0,18
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,13	0,14
PERFORMANCES DE LA TIGE : Cuir fleur hydro		
5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)	≥ 0,8	3,6
5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)	≥ 15,0	31,1
DOUBLURE HK3		
5.5.3. Perméabilité à la vapeur d'eau (en mg/cm²h)	≥ 2,0	8,2
5.5.3. Coefficient de vapeur d'eau (en mg/cm²h)	≥ 20,0	65,7
ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON		
6.2.4 Absorption d'énergie dans le talon (pointure 42)	≥ 20,0 J	31 J