

Réf. de prod.	12790-000
Cat. de sécurité	S3 SRC
Pointures	36 - 47
Poids (Pt. 42)	525 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	10 (36-39)
Largeur de la chaussure	11 (40-47)

Description du modèle: Chaussure basse, en **ECOLORICA**[®] hydrofuge, couleur noir, doublure en tissu **DRYFRESH** 100% polyester, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate - Zéro Perforation**

Plus METAL FREE. La tige peut être nettoyée à l'eau à 40°C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétique. Résistance de la tige aux acides faibles et protection des jets des acides agressifs. Semelle de propreté **EVANIT** avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs. **ANTI TORSION SUPPORT** rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles dangereuses et/ou torsions nuisibles. Semelle parfumée

Emplois suggérés Chaussures pour l'industrie chimique

Précaution et entretien de la chaussure Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	Protection des doigts: embout non-métallique TOP RETURN résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	15,5	≥ 14
		5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	15,5	≥ 14
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation	6.2.1.1.2	Résistance à la perforation	N	A 1100 N aucune perforation	≥ 1100
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	6.2.2.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	MΩ MΩ	12,2 477	≥ 0,1 ≤ 1000
Tige	ECOLORICA [®] , hydrofuge, couleur noir épaisseur 1,6 mm	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	34	≥ 20
		5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 4,9 > 40,2	≥ 0,8 > 15
		6.3.1	Absorption d'eau Pénétration d'eau		20% 0,0 g	≤ 30% ≤ 0,2 g
		5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 6,3 > 51,1	≥ 2 ≥ 20
Doublure antérieure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir épaisseur 1,2 mm	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 9,9 > 80	≥ 2 ≥ 20
		Doublure postérieure	5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	66
5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)		mm	2	≤ 4	
5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure		N/mm	3,8	≥ 3	
Semelle/marche	Semelle extérieure: TPU noir anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	1	≤ 12
		5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		0,40	≥ 0,32
	SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)			0,31	≥ 0,28	
	Semelle intérieure: polyuréthane, noir, basse densité, confortable et antichoc		SRB : acier + glycérine – plante du pied		0,19	≥ 0,18
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure					

