

TREK 1

 6B65.11
S3 SRC HRO WR

 PAG. 1/2
TAILLES 36 - 47

DOUBLURE SYMPATEX®

Membrane imperméable qui absorbe la vapeur d'eau et la retire à travers la doublure vers l'extérieur.



AMORTISSEUR DE CHEVILLE

Renfort en mousse pour la protection contre les chocs de la cheville.

CHEUSSETTE CONFORT

Doux et léger avec des points antistatiques. Facile à enlever pour le nettoyage et le séchage.

SEMELLE INTÉRIEURE EN ACIER

Stabilisateur, métallique et antistatique. Protection anti-perforation.

COUCHE EXTRA FLEX

Couche supplémentaire pour améliorer la flexion dans les activités de montagne et de jardinage.

CUIR PERWANGER®

Cuir résistant à l'eau et aux rayures avec. Excellentes caractéristiques de respirabilité et de durabilité. Exclusivement des alpages et des fournisseurs sélectionnés.

EMBOUT CARBONLIGHT

Embout non métallique et ultra-léger contre une pression jusqu'à 200 joules.

SEMELLE EN CAOUTCHOUC PU / NITRILE FUSION

Semelle intercalaire en PU extrêmement douce et confortable en combinaison avec une semelle extérieure en caoutchouc nitrile qui offre une excellente adhérence.



EMBOUT
CARBONLIGHT



SEMELLE
EN ACIER



IMPERMÉABLE



SEMELLE
RÉSISTANTE
JUSQU'À 300 °C



CAOUTCHOUC NITRILE

NORMES EN ISO 20345:2011

S3 - Zone de talon fermée | Propriétés antistatiques | Absorption d'énergie du talon | Résistance au fuel oil | Pénétration et absorption d'eau | Résistant à la perforation | Semelle extérieure à crampons
SRC - Résistance au glissement sur céramique + laurylsulfate de sodium et acier + glycérine
HRO - Résistance au contact chaud de la semelle extérieure
WR - Résistance à l'eau

AVANTAGES

Imperméable | Étanche | Respirant | Excellentes caractéristiques antidérapantes

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

MONTAGNE | FOREST | TRAIL | JARDINAGE

TREK 1

6B65.11
S3 SRC HRO WR



PAG. 2/2

NUMÉRO DE CERTIFICATION
CE-2790-46A/2020

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIAUX	NORMES	DESCRIPTION	UN.	RÉSULTATS	EN ISO 20345 REQ.
TIGE PERWANGER* - Cuir résistant à l'eau et aux rayures avec. Excellentes caractéristiques de respirabilité et de durabilité. Exclusivement des alpages et des fournisseurs sélectionnés.	6.6+6.8	PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	mg/cm ²	7,6	min. 0,8
		COEFFICIENT DE PERMÉABILITÉ	mg/cm ²	66,7	min. 15
	6.3	RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	N	192	min. 60
	6.13	EAU TRANSMISÉE APRÈS 60 MIN	g	0,0	max. 0,2
		EAU ABSORBÉE 60 MIN	%	4,6	max. 30
DOUBLURE SUPÉRIEURE SYMPATEX* - Membrane imperméable qui absorbe la vapeur d'eau et la retire à travers la doublure vers l'extérieur.	6.6+6.8	PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	mg/cm ²	4,3	min. 2,0
		COEFFICIENT DE PERMÉABILITÉ	mg/cm ²	35	min. 20
	6.3	RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	N	21	min. 15
DOUBLURE DE TALON SYMPATEX* - Membrane imperméable qui absorbe la vapeur d'eau et la retire à travers la doublure vers l'extérieur.	5.5.1	RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	N	16,5	min. 15
	6.12	RÉSISTANCE À L'ABRASION (SEC)	-	approuvé	25.600
		RÉSISTANCE À L'ABRASION (HUMIDE)	-	approuvé	12.800
SEMELE INTÉRIEURE EN ACIER - Stabilizer, metallic and anti-static. Anti-perforation protection.	6.2.1.1	RÉSISTANCE À LA PERFORATION	N	approuvé	pas de perforation
CHAUSSETTE COMFORT - Doux et léger avec des points antistatiques. Facile à enlever pour le nettoyage et le séchage.	5.5.2	RÉSISTANCE À L'ABRASION (SEC)	cycles	approuvé	25.600
		RÉSISTANCE À L'ABRASION (HUMIDE)	cycles	approuvé	12.800
	7.2	DÉSORPTION DE L'EAU	%	-	min 80
		ABSORPTION DE L'EAU	mg/cm ²	-	min 70
SEMELE CAOUTCHOUC PU / NITRILE FUSION - Semelle intercalaire en PU extrêmement douce et confortable en combinaison avec une semelle extérieure en caoutchouc nitrile qui offre une excellente adhérence.	8.2	RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	N/mm	18,7	min. 8
	8.3	RÉSISTANCE À L'ABRASION	mm ³	103	max. 150
	8.4	RÉSISTANCE À LA FLEXION	mm	0,3	max. 4
	8.6	VARIATION DU VOLUME DE	%	2,6	max 12
		RÉSISTANCE À L'HUILE		<10	max 10
		VARIATION DU VOLUME RÉSISTANCE À L'HUILE DURABILITÉ ACCRUE	Shore A		
CHAUSSURE COMPLÈTE	5.11	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR SOL	flat heel	0,40	min. 0,32
		EN CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU ET DU	heel	0,36	min. 0,28
		DÉTURGENT	flat heel	0,20	min. 0,18
		RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR SOL	heel	0,16	min. 0,13
	5.3.2.3	EN ACIER AVEC GLYCÉRINE	mm	18	min. 15
	5.3.2.4	RÉSISTANCE AUX CHOCS	mm	17	min. 14
	6.2.4	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	J	71	min. 20
	5.2	ABSORPTION DE CHOC (TALON)	N/mm	4,7	min. 4,0
		RÉSISTANCE D'ADHÉRENCE SEMELLE / COUPE			

POIDS DE LA CHAUSSURE (TAILLE 42): 750g