Reebok
WORK SHOES

FE4 ADVENTURE

ARTICOLE	IB3611
CATÉGORIE	S1PS SR HRO, ESD
POINTURES	36 - 47
LARGEUR DE LA CHAUSSURE	11
POIDS (un pied, t. 42)	460 gr
METAL FREE	SI
HOMOLOGATION	CE

TIGE
Microfibre, Mesh avec pointe anti-abrasion en TPU

DOUBLURE
Maille respirante qui donne un confort plus élevé pendant toute la journée de travail. Résistance optimale à l'abrasion

EMBOUT
COMPOSITE - Réduit le poids tout en maintenant la protection contre les chocs

SEMELLE ANTI-PERFORATION
Anti-perforation non magnétique en matériaux composites, 40% plus léger et plus flexible qu'une lame en acier. Il donne une protection majeure en couvrant toute la surface du pied

PREMIERE DE PROPRETE
En mousse de polyuréthane moulé

SEMELLE
Semelle intermédiaire en Floatride Energy avec semelle extérieure et caoutchouc très antidérapant

		REQUISE EN ISO 20345:2022	TEST Resultat
TIGE			
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h	≥ 0,8	52,5
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	≥ 15	420,4
DOUBLURE			
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h	≥ 2	86,4
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	≥ 20	691,5
PUNTALE			
Résistance au choc	mm	≥ 14,0	14,5
Résistance à la compression	mm	≥ 14,0	19,5
SEMELLE ANTI-PERFORATION			
Résistance à la perforation (EN ISO 22568-4;2011))	N	≥ 1.000	≥ 1.000
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE			
- en lieu humide (85% rH)	MΩ	≥ 0,1	0,89
- en lieu sec (30% rH)	MΩ	≤ 1000	62,6
SUOLA			
Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	≤ 150	120,9
Résistance aux flexions	mm	≤ 4	0,5
Résistance aux hydrocarbures	%	≤ 12	2,66
Absorption du choc au talon	J	≥ 20	30
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	Cond. A	≥ 0.31	0,45
sol avec détergent	Cond. B	≥ 0.36	0.43
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	Cond. C	≥ 0.19	0.24
sol avec de la glycérine	Cond. D	≥ 0.22	0.23